




31産総三窯第1-23号

成 績 書

依頼者	住所	愛知県碧南市白沢町1丁目38番地														
	氏名 （名称及び代表者氏名）	栄四郎瓦株式会社 代表取締役 樺山朋久														
依頼事項		曲げ試験 吸水試験 凍害試験														
試料	品名	粘土がわら F形 棧瓦 プラウドプレイン	数	1種類												
			量													
成績 （結果）	<table><thead><tr><th>項目</th><th>結果</th><th>試験方法</th></tr></thead><tbody><tr><td>曲げ破壊荷重(N)</td><td>1800</td><td>JIS A 5208 5.3 (3)</td></tr><tr><td>吸水率(%)</td><td>5.7</td><td>JIS A 5208 5.4 ただし、吸水時の質量の測定は (2)(a)による。</td></tr><tr><td>凍害試験</td><td>ひび割れ及びはく離を 認めず。</td><td>JIS A 5208 5.5 ただし、繰り返し回数は5回。</td></tr></tbody></table>				項目	結果	試験方法	曲げ破壊荷重(N)	1800	JIS A 5208 5.3 (3)	吸水率(%)	5.7	JIS A 5208 5.4 ただし、吸水時の質量の測定は (2)(a)による。	凍害試験	ひび割れ及びはく離を 認めず。	JIS A 5208 5.5 ただし、繰り返し回数は5回。
	項目	結果	試験方法													
	曲げ破壊荷重(N)	1800	JIS A 5208 5.3 (3)													
	吸水率(%)	5.7	JIS A 5208 5.4 ただし、吸水時の質量の測定は (2)(a)による。													
凍害試験	ひび割れ及びはく離を 認めず。	JIS A 5208 5.5 ただし、繰り返し回数は5回。														
以下余白																
受付施設		産業技術センター三河窯業試験場														
試料の成績（結果）は、上記のとおりです。																
令和元年6月12日																
あいち産業科学技術総合センター所長 児島雅博																



（注）試料品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。