

5産総三窯第1-104号

成 績 書

依頼者	住所	愛知県碧南市白沢町1丁目38番地		
	氏名 (名称及び代表者氏名)	栄四郎瓦株式会社 代表取締役 樺山朋久		
依頼事項		曲げ試験 吸水試験 凍害試験		
試験料	品名	粘土がわら F形 棧瓦 ローマンLL40ハイパーZ	数量	1種類
成績 (結果)	項目	結 果	試 験 方 法	
	曲げ破壊荷重(N)	1870	J I S A 5 2 0 8 5. 3 (3)	
	吸 水 率(%)	6. 5	J I S A 5 2 0 8 5. 4 ただし、吸水時の質量の測定は (2)(a)による。	
	凍 害 試 験	ひび割れ及びはく離を 認めず。	J I S A 5 2 0 8 5. 5 ただし、繰り返し回数は5回。	
以下余白				
受付施設		産業技術センター三河窯業試験場		
試験の成績(結果)は、上記のとおりです。 令和5年11月9日 あいち産業科学技術総合センター所長 中 川 幸 臣				



(注) 試験品名は依頼者の申し出のとおり記載しています。